



Clairefontaine

DATENBLATT			
<b>QUALITÄT</b>	<b>DCP COATED Gloss</b>		
		Wert	
<b>Zertifikat</b>	<b>FSC * C002321</b>		
<b>Zellstoffzusammensetzung</b>	<b>ECF</b>		
<b>pH neutrale Umgebung</b>	<b>neutral</b>		
<b>Flächengewicht</b>	<b>170</b>	g/m <sup>2</sup>	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	<b>124</b>	Mikron	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	<b>0,73</b>	cm <sup>3</sup> /g	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Weiß</b>	<b>130</b>	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	<b>98</b>	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
<b>Bekk Glätte</b>	<b>1200</b>	Sekunden	NF ISO 5627 NFQ 03 012
<b>Relative Feuchte</b>	<b>50</b>	in der Luft	Stechhygrometer
<b>Opazität</b>	<b>95</b>	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	<b>ISO 9706</b>		NF IN ISO 9706