



DATENBLATT			
QUALITÄT	EVERCOPY PERFORMANCE		
Zellstoffzusammensetzung	100% Altpapier		
pH neutrale Umgebung	neutral		
Flächengewicht	80	g/m²	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
Dicke	105	Mikron	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Volumen	1,31	cm³/g	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Weiß	120	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	90	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Bentzen Glätte	230	ml/min	NF 8791-2 NF Q 03- 049
Opazität	97	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Absolute Feuchte	4,50	%H₂O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
Relative Feuchte	30	in der Luft	Stechhygrometer
Alterungsbeständigkeit	ISO 6738		NF EN ISO 9706
Zertifikate	Recycled FSC, Blauer Engel & APUR		