

**SCHEDA TECNICA
170 COLOR GRAPHIC ***

vs.cod. 1.746.492 ns.cod. 8098

Grammatura	Spessore	Opacità	Levigatazza	Contenuto di umidità
g/m ²	µm	%	sec.	%
160 ± 10	185 ± 10	min.90	40 ± 25	6,0 ± 1,0
ISO 536	ISO 534	ISO 2471	ISO 5627	ISO 287

Gennaio 2017

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.